

# Technisches Merkblatt

## Lehmoberputz Fein

greenline<sup>®</sup>

Diffusionsoffen

Kapillaraktiv

Mineralisch

### Anwendungsbereich:

Sehr feiner, dünnlagig zu verarbeitender Lehmoberputz zur Überarbeitung alter oder neuer Lehmgrund-, Lehmunter- und Lehmuniversalputze sowie von Kalk- und Kalk/Zementputzen. Teil des greenline Altbau-Saniersystems.



### Eigenschaften:

Einfach zu verarbeitender, erdbrauner Lehmputz mit einer Korngröße von max. 0,3 mm und Aufbauhöhen von bis zu 5 mm. Erzeugt glatte, auch einfach zu überstreichbare Lehmoberflächen.

### Gebindegrößen:

25kg

### Untergrundvorbereitung:

Absandende Lehmuntergründe mit Wasser vornässen und mit einem Quast einarbeiten. Andere absandende Putzuntergründe mit greenline Silikatgrund behandeln. Bei Gefahr von durchschlagenden Inhaltsstoffen empfehlen wir HAGA Sperrgrund.

### Verarbeitung:

Für einen Sack ca. 5 bis 6 Liter Wasser benutzen. Wasser vorlegen und den Lehmoberputz Fein darauf schütten. Mit einem Rührwerk oder Quirl gut umrühren, bis eine gleichmäßige, klumpenfreie Masse entsteht und möglichst  $\frac{1}{2}$  Stunde nachquellen lassen und erneut umrühren. Die Putzmasse mit einer Glättekelle aufbringen und planeben abziehen. Wenn die Masse etwas erstarrt ist, mit einem Filzbrett die Oberfläche von Graten und Unregelmäßigkeiten befreien. Nach weiterer Trocknung nochmals mit einem Reibe-, Schwamm- oder Filzbrett die Oberfläche begradigen und glätten bzw. das Korn herauswaschen. Soll auf den Oberflächen mit einem Spachtel oder Feinputzen weitergearbeitet werden, kann der letzte Arbeitsschritt entfallen. Für die Wandsanierung im Altbaubereich bitte das Merkblatt „Altbausanierung im Innenbereich mit Kalk und Lehm“ beachten.

### Verbrauch:

Ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Stärke Trockenzeit: Ausreichend durchgetrocknet für einen Folgeauftrag mit Feinputzen bzw. die Überarbeitung mit Farbe nach ca. 1 - 2 Tagen pro mm-Auftragsstärke. Die Trocknung ist abhängig von Luftwechsel, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

**Inhaltsstoffe:**

Mischung verschiedener Quarzsande, Tone und Lehm

**Lagerung:**

Trocken lagern.

**Entsorgung:**

Eingetrocknete Produktreste können in Kleinmengen über den Hausmüll entsorgt oder der Gartenerde beigemischt werden.

---

Die Angaben des Technischen Datenblatts sind verbindlich, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Datenblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 27.01.2026

---

**greenline GmbH • Feldlinie 32 • 26160 Bad Zwischenahn**

**Tel. ++49 - (0)4 41 - 36 10 77 -10**

**[www.greenline-online.de](http://www.greenline-online.de) • [info@greenline-online.de](mailto:info@greenline-online.de)**