

Technisches Merkblatt

Outdoor Klarlack

greenline®

Anwendungsbereich:

Zur farblosen Lackierung von Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich. Für Gartenmöbel, Holz im Wassersport, aber auch im Feuchtbereich innen (Bäder, Küchen) einsetzbar.

Eigenschaften:

greenline Outdoor-Klarlack ist ein glänzender, dauerelastischer Holzöl-Lack mit exzellentem Verlauf sowie guter Wasser- und Seewasserbeständigkeit. Die traditionelle Rezeptur sorgt für die Anfeuerung des Holzes und eine hohe Wetterbeständigkeit.



Gebindegrößen:

0,75l / 2,5l

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, sauber und saugfähig sein.

Verarbeitung:

Streichen oder Rollen. Die Temperatur sollte während des Auftrags und der Trocknung nicht unter 8°C liegen. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Neuanstrich: Für verbesserten UV-Schutz oder zur Einfärbung des unbehandelten oder abgeschliffenen Holzes einmal sehr dünn mit greenline Outdoor-Holzöl grundieren. Alternativ mit greenline Outdoor-Klarlack (20% verdünnt mit greenline Verdünnung) grundieren. Gut durchtrocknen lassen und darauf 1 bis 3 Schichten greenline Outdoor-Klarlack dünn und gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung auftragen. Zwischen den Aufträgen jeweils gut durchtrocknen lassen und einen Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier oder Schleifgitter ausführen.

Renovierungsanstrich: Stark verwittertes Holz komplett abschleifen und wie beim Neuanstrich vorgehen. Leicht angewitterte Altanstriche säubern und anschleifen. Darauf ein bis zwei Anstriche mit greenline Outdoor-Klarlack auftragen und Zwischenschliff wie oben beschrieben ausführen.

Trockenzeit:

Nach ca. 4 - 6 Stunden staubtrocken. Überarbeitbar nach 12 - 24 Stunden, durchgetrocknet nach einigen Tagen.

Verbrauch:

Ca. 65 - 90 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes beim Erstanstrich. Folgeanstriche benötigen weniger.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

greenline Verdünnung, Werkzeugreinigung auch mit greenline Pinselreiniger.

Inhaltsstoffe:

Bindemittel aus Holzöl, Leinöl und Naturharzester, Isopaliphate, kobaltfreie Eisenkomplex-Trockner. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist < 400 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010).

Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel-Nr: EAK/EWC 08 01 11.

Sicherheitshinweise:

Mit Outdoor-Klarlack getränkte Putzlappen oder Schleifstäube etc. mit noch nicht durchgetrocknetem Lack, ausgebreitet im Außenbereich trocknen lassen oder in Wasser aufbewahren und entsorgen. Ansonsten besteht Selbstentzündungsgefahr durch Oxidationswärme vom Pflanzenöl. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

GISCODE: Ö 60

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Berührung mit der Haut vermeiden.

Die Angaben des Technischen Datenblatts sind verbindlich, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Datenblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 20.07.2024

greenline GmbH • Feldlinie 32 • 26160 Bad Zwischenahn

Tel. ++49 - (0)4 41 - 36 10 77 -10

www.greenline-online.de • info@greenline-online.de